



Pôle des Laboratoires Bois

RAPPORT D'ESSAIS N° 404 / 16 / 14 / 2 du 03/03/16

Acoustique

**Essais concernant des
panneaux acoustiques**

**AVEC LE BOIS
24 Route Du Bourg
22730 TREGASTEL**



Siège social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél +33 (0)1 72 84 97 84

Bordeaux
Allée de Boutaut - BP 227
33028 Bordeaux Cedex
Tél +33 (0)5 56 43 63 00
Fax +33(0)5 56 43 64 80

www.fcba.fr

Siret 775 680 903 00132
APE 7219 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Ce document comporte 22 pages dont 5 pages d'annexes.
Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Seule la version originale papier de ce document fait foi.

Les résultats mentionnés dans ce rapport d'essai ne sont applicables qu'à l'échantillon soumis au laboratoire et tel qu'il est décrit dans le présent document. Les échantillons essayés sont à la disposition du demandeur pendant 1 mois à dater de l'envoi du rapport d'essais. Passé ce délai ils ne pourront en aucun cas être réclamés.

Toute communication relative aux résultats des prestations d'essais de FCBA est soumise aux termes de l'article 14 des Conditions Générales de Vente. L'accréditation Cofrac Essais atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation. Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses.

1 – OBJET

Mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante de panneaux acoustiques avec plusieurs variantes d'isolation.

2 – ECHANTILLON TESTE

Demandeur : AVEC LE BOIS
 Fabricant : AVEC LE BOIS
 Référence commerciale : AB PANO
 Référence échantillon du laboratoire : 745_6 ; 745_5 ; 745_4
 Date d'arrivée de l'échantillon : 18/02/16
 Date de l'essai : 18/02/16

3 – TEXTES DE REFERENCE


Normes	Intitulés	Versions
NF EN ISO 354	Acoustique - Mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante	Sept 04
NF EN ISO 11654	Absorbants pour l'utilisation dans les bâtiments. Evaluation de l'absorption acoustique.	Juil 97
ISO 9613 -1	Acoustique – Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre – Partie 1 : Calcul de l'absorption atmosphérique	Juin 93

Fait à Bordeaux, le 03/03/16

Le Technicien chargé des essais
V.MAURER



Le Chargé d'essais Acoustique
M. SCRIMALI



4 – CONFIGURATION N°1 : AVEC LAINE DE ROCHE DANS LE PANNEAU

4-1 Descriptif du produit testé

4-1-1 Composition

Maquette composée :

- De panneaux de référence AB PANO de la société AVEC LE BOIS, d'épaisseur 25 mm, de dimensions 1200 x 600 mm et 600 x 600 mm dans lesquels sont creusés des défonces de dimensions 195 x 495 x 18 mm (l x L x p) au nombre de 4 pour les panneaux de longueur 1200 mm et 2 pour les panneaux de longueur 600 mm. Chaque panneau est composé :
 - D'un contreplaqué 11 plis en peuplier, dont la surface visible est rainurée à entraxe de 20 mm et présente un taux de perforation de 20 % (dimensions rainures : l = 4 mm ; p = 7 mm).
 - D'un panneau en laine de roche de référence PAN ACOU 543 de la société ROCKWOOL de dimensions 195 x 495 mm, d'épaisseur 18 mm et de masse volumique 90 kg/m³ inséré dans chaque défonce au dos des panneaux.
- D'une cornière métallique de hauteur 50 mm et d'épaisseur 3 mm.


4-1-2 Mise en œuvre

Les panneaux sont posés bords à bords, à même le sol, face rainurée apparente, de manière à former une maquette de dimensions 3 x 3,6 m non parallèle aux murs de la salle d'essais et éloignée de plus de 1 m de ceux-ci.


La cornière métallique borde la périphérie de la maquette et une bande adhésive en aluminium assure l'étanchéité entre la maquette et la cornière.

La mise en œuvre a été réalisée par la société AVEC LE BOIS le 18/02/16.


4-2 Plans



Vue en coupe transversale



Vue en coupe longitudinale



Emplacement de la maquette dans la salle d'essais

4-3 Essai n°1 : Coefficient d'absorption de Sabine

Nature de l'échantillon : Panneaux acoustiques en bois

Demandeur : AVEC LE BOIS

Référence commerciale : AB PANO

Type montage : A

Essai n°1 : Laine de roche dans le panneau

Fréquence en Hz	T ₁ (salle vide) en s	T ₂ (salle avec ech.) en s	Coefficient absorption α_s	Indice d'absorption pratique α_p
100	7,6	7,2	0,02	0,05
125	6,6	6,1	0,04	
160	7,1	6,1	0,07	
200	7,4	6,2	0,08	0,15
250	7,4	5,7	0,13	
315	7,1	4,7	0,22	
400	6,2	3,8	0,32	0,50
500	6,3	3,2	0,49	
630	6,5	2,6	0,72	
800	6,1	2,3	0,85	0,90
1000	5,7	2,1	0,96	
1250	5,3	2,1	0,92	
1600	4,8	2,1	0,85	0,75
2000	4,5	2,2	0,74	
2500	4,0	2,1	0,70	
3150	3,4	2,0	0,64	0,65
4000	2,8	1,8	0,65	
5000	2,4	1,6	0,65	
Indice d'absorption acoustique pondéré $\alpha_m =$				0,45 (MH)

Poste d'essai :	Jaune	
N° FDE :	16 / 14	
N° Echantillon :	745_6	
Date de l'essai :	18/02/16	
Volume de la salle :	210 m ³	
Surface :	10,8 m ²	
Conditions d'essai	Vide	Ech
T ± 0,2 en °C	18,5	18,6
H ± 2,5 en %	41,9	43,3
P ± 5 en hPa	1021,1	1020,5

T₁ : durée de réverbération de la salle réverbérante vide

T₂ : durée de réverbération de la salle réverbérante après introduction de l'échantillon en essai

Voir 2.6

